

ОПИСАНИЕ АКРЭМ™-КОМФОРТ-5 – воднодисперсионная акриловая краска.

НАЗНАЧЕНИЕ Для внутренних работ.
Для высококачественной окраски потолков и стен.
Красочная программа АКРЭМ™-КОМФОРТ-5 (грунтовка ПОЛИКРЭМ-В, шпатлевка ШПАКРЭМ-В, краска АКРЭМ™-КОМФОРТ-5) применяется на штукатурных основах всех типов и по старым красочным слоям, если их снятие ведет к разрушению основы.
Обладает высокими декоративными свойствами, стойкостью к мытью и истиранию (**Заключение НИИ «Спецпроектреставрация»**).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-------------|
| ➤ Цвет: | белый, различные цвета по колерным картам ЗАО «Эмлак» и по согласованию с Заказчиком | ➤ Плотность, г/см ³ : | 1,2-1,3 |
| ➤ Глянец: | матовая | ➤ Степень перетира, не более, мкм: | 25 |
| ➤ Разбавитель: | вода | ➤ Расход на один слой, кг/м ² : | 0,110-0,130 |
| ➤ Массовая доля нелетучих веществ, %: | 61–70 | ➤ Условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм), не менее, с: | 30 |

НАНЕСЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- тщательно перемешать;
- разбавить, при необходимости, не более 5% воды;
- профильтровать;
- нанести в 2 слоя на загрунтованную грунтовкой ПОЛИКРЭМ-В и очищенную от пыли и грязи основу.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- температура основы и воздуха не ниже 8°C.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик, пневматическое распыление.
Инструмент **сразу** после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙНОЙ СУШКИ

При температуре основы и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 1 час.
Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска АКРЭМ™-КОМФОРТ-5 пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

ХРАНЕНИЕ

В герметичной упаковке при температуре воздуха не ниже 0°C.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «Эмлак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177, г. СПб, ул. Караваяевская, 57
т/ф (812) 252-54-87
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34
e-mail: nto@emlak.ru
<http://www.emlak.ru>