

ОПИСАНИЕ АКРЭМ™-РЕСТАВРАТОР – воднодисперсионная акриловая краска.

НАЗНАЧЕНИЕ Для внутренних реставрационных работ.
Для высококачественной окраски потолков и стен.
Красочная программа АКРЭМ™-РЕСТАВРАТОР (грунтовка ПОЛИКРЭМ-РЕСТАВРАТОР, шпатлевка ШПАКРЭМ-РЕСТАВРАТОР и краска АКРЭМ™-РЕСТАВРАТОР) применяется на штукатурных основах всех типов и по старым красочным слоям, если их снятие ведет к разрушению основы.
Обладает высокими декоративными свойствами, укрывистостью, стойкостью к мытью и истиранию (заключение НИИ «Спецпроектреставрация»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-------------|
| ➤ Цвет: | белый, различные цвета по колерным картам ЗАО «Эмлак» и по согласованию с Заказчиком | ➤ Плотность, г/см ³ : | 1,4 |
| ➤ Глянец: | матовая | ➤ Степень перетира, не более, мкм: | 25 |
| ➤ Разбавитель: | вода | ➤ Расход на один слой, кг/м ² : | 0,100-0,130 |
| ➤ Массовая доля нелетучих веществ, %: | 53–59 | ➤ Условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм), не менее, с: | 50 |

НАНЕСЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ➤ тщательно перемешать;
➤ добавить, при необходимости, не более 5% воды;
➤ профильтровать;
➤ нанести в 2 слоя на загрунтованную грунтовкой ПОЛИКРЭМ-РЕСТАВРАТОР и очищенную от пыли и грязи основу.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ➤ температура основы и воздуха не ниже 15°C;
➤ относительная влажность воздуха не выше 85%.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ Кисть, валик, безвоздушное распыление.
Инструмент **сразу** после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙНОЙ СУШКИ При температуре основы и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 1 час.
Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска АКРЭМ™-РЕСТАВРАТОР пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

ХРАНЕНИЕ В герметичной упаковке при температуре воздуха не ниже 0°C.
Не допускать замораживания!
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «Эмлак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177, г. СПб, ул. Караваяевская, 57
т/ф (812) 252-54-87
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34
e-mail: nto@emlak.ru
<http://www.emlak.ru>