

КРАСКА МЕЛКОФАКТУРНАЯ БЕЛАЯ



ОПИСАНИЕ

Покрытие, позволяющее получать на поверхности мелкий рельефный рисунок, который зависит от структуры используемого валика.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для декоративной отделки стен и потолков внутри и снаружи помещений по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. видам минеральных поверхностей. Используется как при отделке офисов, гостиниц, кафе, так и для отделки жилых помещений во всех типах зданий и сооружений.

СВОЙСТВА

- Имеет антивандальный эффект – устойчива к царапанью из-за повышенной твёрдости.
- Применяется для декоративной отделки стен и потолков внутри и снаружи помещений.
- По бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. видам минеральных поверхностей.
- Используется как при отделке офисов, гостиниц, кафе, так и для отделки жилых помещений.
- Выдерживает влажную уборку.
- Образует декоративное рельефное покрытие.
- Обладает высокой твердостью и водостойкость.
- Выдерживает замораживание до -25°C , но не более одного месяца или пяти циклов замораживания-оттаивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид покрытия	фактурная, матовая, поверхность
Плотность краски, г/см ³	1,7-1,8
Расход краски до полного укрытия, г/м ²	400 – 700
Время высыхания до степени 3 (до отлипа) при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, н/б	2
Полное высыхание	через 24 часа
Минимальная температуре нанесения, $^{\circ}\text{C}$	+ 5
Разбавитель	вода не более 5%
Колеровка*	универсальными и водно-дисперсионными колеровочными пастами
Нанесение	различные валики

* необходимо проверить совместимость краски и пасты, не рекомендуется колеровать в насыщенные тона, т.к. может привести к снижению водостойкости.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Перед нанесением материала поверхность рекомендуется загрунтовать грунтовкой «АКРИЛИТ»-06 ГП глубокопроникающая.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

По окончании работ рабочий инструмент сразу же промыть водой.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Краска пожаровзрывобезопасна и не требует специальных мер защиты. При работе соблюдать общие санитарные правила. Утилизировать б/у тару как бытовые отходы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА

В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +35°C. Выдерживает пять циклов замораживания-размораживания (цикл – не более 1 суток) при температуре до -18 °C, но сроком не более одного месяца. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до +22°C. Не рекомендуется окраска наружных поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и температуре ниже +5°C.

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, титановый пигмент, наполнители, специальные добавки, вода.

ООО "АМРИТА"

236004, обл. Калининградская,
г. Калининград, ул.Аллея смелых, д.31,
корпус лит. Л, помещ. 9, этаж 3

Тел: + 79097912505, Юнко Илья Николаевич

e-mail: amrita39@yandex.ru