

Смола фенольная ТУ 2424-214-00203335-2013
Phenolic resin TC 2424-214-00203335-2013

Интегрированная система менеджмента
сертифицирована на соответствие
ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001

Integrated Management System is certified to
ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001

Партия/ Lot/

№ 24-2457

Дата изготовления/Date of manufacture/

30.05.2024

Авто/Auto

Масса нетто / Net weight 26,080 T

Изготовитель	ПАО КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ		ул. Беломорская 101, Казань, 420051, Россия		
Manufacturer	PJSC KAZANORGSINTEZ		Belomorskaya str. 101, Kazan, 420051, Russia		
Показатели Indicators	ЕИ UOM	Лимит Limit		Результат Result	Метод испытания Testing method
		Нижний Lower	Верхний Upper		
Внешний вид Appearance	-	Вязкая жидкость от тёмно-коричневого до чёрного цвета/ Viscous liquid from darkbrown to black		Вязкая жидкость тёмно-коричневого цвета/ Viscous liquid, dark brown colour	п.5.3 ТУ 2424-214-00203335-2013 art.5.3 TC 2424-214-00203335-2013
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле Flash temperature determined in a closed	°C	62,0	-	112,0	ГОСТ 6356 GOST 6356
Вязкость условная при 80°C Conventional viscosity at 80°C	гп. deg	-	10,0	1,4	ГОСТ 6258 GOST 6258
Наличие свободной воды Free water content	-	Выдерживает испытание/Stand the test		Выдерживает испытание/ With stands the test	п.5.4 ТУ 2424-214-00203335-2013 art.5.4 TC 2424-214-00203335-2013
Массовая доля фенола Weight content of phenol	%	-	10,0	6,5	п.5.5 ТУ 2424-214-00203335-2013 art.5.5 TC 2424-214-00203335-2013
Массовая доля щелочи Caustic mass content	%	-	0,9	0,1	ГОСТ 20907 и п.5.6 ТУ 2424-214-00203335-2013 GOST 20907 and art. 5.6 TC 2424-214-00203335-2013
Массовая доля механических примесей Weight fraction of mechanical impurities	%	-	2,5	соответствует / conformance	ГОСТ 14038 и п.5.7 ТУ 2424-214-00203335-2013 GOST 14038 and art. 5.7 TC 2424-214-00203335-2013

Заключение/Решение об использовании

Conclusion/Using decision

Смола фенольная, партия № 24-2457 соответствует требованиям ТУ 2424-214-00203335-2013 с изм. 1,2
Phenolic resin, lot number 24-2457 meets the requirements of TC 2424-214-00203335-2013 with rev. 1,2

Гарантия/Инструкция

Guarantees/Instruction

Гарантийный срок хранения смолы – один год со дня изготовления
Resin guaranteed shelf life - 1 year from the date of manufacturing

Ответственные лица/Контактные данные

Responsible persons/Contacts

Проведение контроля Testing	Химик Chemist	Губанова Айгуль Азатовна Gubanova Aygul Azatovna
Решение об использовании Using decision		

Техническая поддержка клиентов

Тел/tel

РФ/Russia: +7 495 777 55 00
Китай/China: +86 21 2206 5066, доб./ext. 215
Турция/Turkey: + 90 212 465 2321
Европа/Europe: +43 1 370 8000

E-mail:

Technical support service

Факс/fax

РФ/Russia: techservice@sibur.ru
Китай/China: serviceCN@sibur-int.ru
Турция/Turkey: polyolefins@sibur-int.ru
Европа/Europe: polyolefins@sibur-int.ru